

# DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY

## Zastosowanie:

Służy do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Przeznaczony do dekoracyjnego wykańczania powierzchni ścian w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu (np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej) oraz elementów architektonicznych na elewacjach (np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp.).

## Przygotowanie podłoża:

Tynk mozaikowy można stosować na każdym czystym, mocnym, równym i suchym podłożu z betonu, tynków tradycyjnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. W razie potrzeby podłoże należy wyrównać. Nowe tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po minimum 14 dniach. Tynki i elementy gipsowe powinny być dokładnie wysuszone i zaimpregnowane. Podłoże należy zagruntować preparatem *Gruntex Putzgrund - farba podkładowa*. Zaleca się dobranie koloru gruntu pod najciemniejszy kamień w masie tynkarskiej.

## Nakładanie:

Nakładanie rozpocząć po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego. Przed nałożeniem tynku masę dokładnie wymieszać mieszadłem na wolnych obrotach. Tynk nanosić nierdzewną packą stalową równomiernie warstwą o grubości zapewniającej całkowite zakrycie podłoża. Warstwę starannie wygładzić w jednym kierunku. Powierzchnie należy wykonywać w całości bez przerw tzn. mokre na mokre. Przy nakładaniu na zewnątrz oraz w początkowym okresie wysychania należy wyeliminować oddziaływanie silnego nasłonecznienia, wiatru i deszczu na tynkowaną ścianę. Wyprawa wysycha w ciągu 4-10 dni, w tym czasie należy ją chronić przed bezpośrednimi opadami. Narzędzia natychmiast po użyciu myć ciepłą wodą. Podczas nakładania i w czasie wysychania materiału temperatura nie może być niższa od + 5°C oraz wyższa niż +25°C. Nie mieszać z innymi, podobnymi materiałami.

## Zużycie:

(w zależności od grubości warstwy).

1,0mm -ok. 3,0 kg/m<sup>2</sup>

1,6mm -ok. 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Dokładne zużycie określić za pomocą prób. Zużycia podano dla jednej warstwy. Najlepszy efekt dla tynku o granulacji 1 mm uzyskuje się poprzez nałożenie go na podwójną grubość ziarna.

## Usuwanie odpadów:

S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki lub Kartą Informacyjną. Usuwanie pozostałości zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

## Składowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu z dodatnią temperaturą do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem!

## Wskazówki bezpieczeństwa:

S2 - Przechowywać niedostępne dla dzieci. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

## Uwagi:

Przed aplikacją należy zapoznać się z kartą techniczną!

W warunkach dużej wilgotności dopuszcza się występowanie jaśniejszego, ustępującego nalotu. W przypadku podciągania kapilarnego należy zadbać o izolację przeciwwilgociową. Podczas silnego nasłonecznienia elewacji, szczególnie przy ścianach południowych jak i przy ciemnych melanżach, tynk mozaikowy daje wrażenie lepkości. Jest to zjawisko prawidłowe i nie ma żadnego wpływu na jakość i trwałość produktu. Tynk mozaikowy Dekorex jest produkowany w oparciu o kruszywo naturalne, które charakteryzują się nieregularnością barwy i z tego powodu tynk może nieznacznie różnić od wzorca. Ze względu na grubość kruszywa melanże o granulacji 1,6 i 1,0 mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie. Dopuszcza się występowanie jaśniejszych i ciemniejszych wtrąceń w masie tynkarskiej co nie jest jego wadą. Jedną powierzchnię należy wykonać w jednym cyklu z jednej partii tynku dekoracyjnego!

## Producent:

Adex-Grylewicz Sp.J.  
ul. Towarowa 23, 43-100, Tychy, Polska  
tel. +48 32 780 11 22, fax +48 32 780 11 44

## Data publikacji:

Listopad 2009